

Kiilto Tex Floor grindų klijai



Vandens pagrindo kilimų klijai, ypač tinka tekstilinės dangos klijavimui laivų ir jachtų pramonėje. Klasifikuojami pagal IMO. Taip pat tinka naudoti tradicinėms grindų dangoms.



LEED



- lengvai paskleidžiami
- tinka naudoti ir ant veltinio pagrindo laivuose ir jachtose
- klasifikuojami pagal IMO

PANAUDOJIMO SRITIS

Vandens pagrindo grindų klijai tekstilinių dangų klijavimui sausose vidaus patalpose.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Paviršius turi būti sausas, tvirtas, lygus ir švarus. Grubių ir nelygių paviršių išlyginimui naudokite tinkamą „Kiilto“ lyginamąjį grindų mišinį. Kaip paviršių taip pat galite naudoti specialų veltinį, skirtą naudojimui po klijuojama grindų danga. Atsižvelkite ir į veltinio pagrindo gamintojo pateiktas montavimo instrukcijas. Tekstilines dangas montuokite naudodami drėgnojo sukibimo metodą. Jei reikia, prieš naudojimą sumaišykite klijus ir smulkiai dantyta mentele tepkite tolygų klijų sluoksnį ant paviršiaus. Jei paviršius yra nesugierantis, įsitikinkite, kad grindų danga būtų drėgna. Tinka naudojimui su grindų šildymo sistema. Laikykitės grindų dangos gamintojo montavimo nurodymų.

Klijuojant tekstilines dangas, naudojamas klijų kiekis įtakoja galutinį siūlės stiprį. Klijuojant dangas, kurias ateityje reikės lengvai pakeisti, prieš montuojant naudojamų klijų kiekis turi būti patikrintas kiekvienu atveju.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Šiame produkto duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų atliktais bandymais ir praktinėmis žiniomis. Techniniai duomenys yra nustatyti standartinėmis sąlygomis. Dėl kintančių vietinių darbinių sąlygų ir būdų keičiasi produkto veikimas ir rezultatas. Kokybės valdymo sistema užtikrina aukštą produktų kokybę. Jei produktas naudojamas netinkamai ar netinkamomis sąlygomis, kurios nuo mūsų nepriklauso, neprisiimame jokios atsakomybės. Todėl negalime būti laikomi atsakingi už galutinį rezultatą. Norint užtikrinti tinkamą produkto naudojimą, naudotojas turi susipažinti su darbo instrukcijų ir procedūrų vadovo, jei jį pateikiame, turiniu.

APLINKA IR SAUGUMAS

Vengti šviežio gaminio tiesioginio sąlyčio su oda, naudoti apsaugines pirštines. Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. Informacijos apie produkto ir pakuotės utilizavimą rasite adresu www.kiilto.lt.

GRINDŲ PAGRINDO	betonas: maks. 85 % RH medis: 8–12 %
NAUDOJIMO TEMPERATŪRA	+18–25 °C
ATSPARUMAS ŠALČIUI	užšąla
PADENGIMAS	4–6 m²/l 200–300 g/m²
TANKIS/SANTYKINIS SVORIS	1,2 kg/l
RIŠKLIO RŪŠIS	Akriolato kopolimeras
DARBO LAIKAS	drėgnasis sukibimas: 0–20 min. vėlusis drėgnasis sukibimas: 20–40 min (23 °C, 50 % RH)
PAKUOTĖS DYDŽIAI	15 l
SANDĖLIAVIMAS	Neatidarytose talpyklose, esant temperatūrai virš +1 °C, 18 mėn. Po ilgo saugojimo prieš naudojant išmaišyti.