

Kiilto Easyrapid, 0–5 mm



Greitas išlyginamasis mišinys, skirtas galutiniam lyginimui vidaus patalpose. Užpildyti ertmėms iki 10 mm. Galima vaikščioti po maždaug 45 min. Grindis galima dengti danga praėjus 1–2 val. po lyginimo. Betono arba lyginimo mišinio paviršiams nereikia gruntavimo. Mažas kiekis šarmo. Cementiniai.



- šviesios spalvos, lengvai dengiamas, pastos konsistencijos
- skirtas greitam galutiniam lyginimui drėgnose zonose arba sausose vidaus patalpose
- išeiga 1,1 kg/m²/mm
- ilgas darbo laikas, greitai įgyja tvirtumą
- gali būti dengiamas po 1–2 val.

PANAUDOJIMO SRITIS

Greitai dengiamas, pastos konsistencijos lyginamasis mišinys grindims, 0–5 mm sluoksniui, prieš klojant grindų dangas. Mažesniems plotams, pvz., ertmių ir tarpų užpildymui, iki 10 mm. Storesniems sluoksniams rekomenduojame Maxirapid. Pro Easyrapid nerekomenduojamas pagrindo lyginimui, jei bus klijuojamas parketas.

Pagrindas turi būti švarus, kietas ir tvirtas. Pašalinkite cemento dulkes, dažų liekanas ir kitus nešvarumus bei kruopščiai išvalykite grindis šepetiu arba dulkių siurbliu. Prieš lyginimą būtina nušlifuoti šiurkščias ir nelygias vietas bei aukštus betono gūbrius. Nereikia gruntuoti prieš užpildant ertmes, lyginant betoną ar lyginamojo mišinio pagrindą. Prieš lyginimą rekonstruojami paviršiai, o taip pat ir plokščių paviršiai turi būti gruntuojami neskiestu Kiilto Start Primer gruntu.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Į maišymo talpą įpilkite reikiamą kiekį švaraus vandens. Berkite miltelius nuolat maišant į vėsą (+10–20 °C), švarų vandenį, kol susidarys tolygi, pastos konsistencijos masė. Nedelsiant padenkite mišinį ant švaraus paviršiaus plienine mentele.

Sukietėjusios ir išdžiūvusios grindys turi būti padengtos danga kaip galima greičiau. Tai leis apsaugoti paviršių nuo pernelyg didelio išdžiūvimo, plyšių susidarymo ir išklibimo.

Nerekomenduojama lyginti grindų, kurios bus dažomos.

Jei bus įrengiama hidroizoliacija, pvz., vonios grindyse, grindys turi būti lyginamos prieš padengiant hidroizoliacinę membraną.

Netinka nuolat po vandeniu esančioms vietoms (pvz., baseinams).

Dėmesio! Venkite perteklinio vandens naudojimo!

GRINDŲ PAGRINDO	betonas < 90 % RH
SLUOKSNIO STORIS	0–5 mm
SUSITRAUKIMAS	< 0,8 ‰ (23 °C, 50 % RH)
GALIMA VAIKŠČIOTI	apytikr. 45 min.
NAUDOJIMO TEMPERATŪRA	Optimali +18–20 °C, minimali +10 °C
SERTIFIKATAI IR REGISTRACIJOS	CT-C25-F6 (EN13813), M1
MAKS. DALELIŲ DYDIS	apytikr. 0,25 mm
DEGUMO KLASĖ	A2fl-s1
pH	< 11 (mažas kiekis šarmo)
GALIMA DENGTI	1–2 val.
SUSPAUDIMO STIPRIS	C25 (> 25 MPa), EN 13813
PADENGIMAS	1 mm sluoksnis/m ² sausųjų dalelių svoris apyt. 1,1 kg (apyt. 8–9 litrai lyginimo mišinio / maiše).
MAIŠYMO SANTYKIS	2,6–3,0 l vandens / 10 kg maišas
LENKIMO STIPRIS	F6 (> 6 MPa), EN 13813
SIŪLĖS STIPRIS	> 1 MPa, EN 13813
RIŠIKLIO RŪŠIS	Polimero-specialaus cemento-smėlio kvarco pagrindo milteliai
DARBO LAIKAS	Apytikr. 20 min.

**PAPILDOMA INFORMACIJA**

Šiame produkto duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų atliktais bandymais ir praktinėmis žiniomis. Techniniai duomenys yra nustatyti standartinėmis sąlygomis. Kintančios vietinės darbinės sąlygos ir būdai gali įtakoti produkto veikimą ir rezultatus. Rezultatas taip pat labai priklauso nuo darbo būdų. Kokybės valdymo sistema užtikriname aukštą produktų kokybę. Jei produktas naudojamas netinkamai ar netinkamomis sąlygomis, kurios nuo mūsų nepriklauso, neprisiimame jokios atsakomybės. Todėl negalime būti laikomi atsakingi už galutinį rezultatą. Norėdami tinkamai naudoti gaminį, perskaitykite gaminio aprašymą, darbo instrukcijas ir saugos duomenų lapą, kuriuos rasite tinklalapyje www.kiilto.lt.

APLINKA IR SAUGUMAS

Vengti šviežio gaminio tiesioginio sąlyčio su oda, naudoti apsaugines pirštines. Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. Informacijos apie produkto ir pakuotės utilizavimą rasite adresu www.kiilto.lt.

PAKUOTĖS DYDŽIAI

10 kg maišas

SANDĖLIAVIMAS

Neatidarytoje pakuotėje 9 mėn. sausomis sąlygomis