



Kiilto Pro Grip



Dengiami voleliu, nuolatinio lipnumo klijai laisvai klojamoms grindų dangoms. Jei reikia, vėliau dangą galima nuimti, o klijai gerai nusiplauna. Sudėtyje nėra 2-etilheksanolio



LEED

CAN BE USED IN
NORDIC
SWAN
ECOLABELLED
BUILDINGS

- galima dengti voleliu
- paruošti naudoti
- greitai gaunama lipni plėvelė
- nuolatinis lipnumas
- gera išeiga: 6-12 m²/l

PANAUDOJIMO SRITIS

Fiksaciniai klijai, skirti visų rūšių nuimamoms tekstilės ir vinilo grindų dangoms ir plytelėms sausose vidaus patalpose.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Tinkamas pagrindas – lyginamasis mišinys, statybinės plokštės ar esama grindų danga – turi būti lygus, sausas ir be dulkių. Prieš klojant naują dangą įsitikinkite, kad esama grindų danga yra gerai prilipusi prie pagrindo, visi vaško likučiai yra pašalinti nuo paviršiaus ir pagrindas yra tinkamas klijuoti.

„Kiilto ProGrip“ ant paviršiaus denkite tinkamu įrankiu. Klijų plėvelės lipnumas priklauso nuo grindų įgeriamumo ir naudoto klijų kiekio. Leiskite džiūti kol susiformuos lipni plėvelė, tuomet klokite dangą pagal gamintojo nurodymus. Priklausomai nuo sąlygų, lipnios plėvelės susidarymas gali trukti 20–45 min. Dangos klojamos įprastai, tik prieš dengimą klijų paviršius turi būti lipnus. Laikykitės grindų dangos gamintojo nurodymų dėl tinkamo klijų kiekio.

„Kiilto ProGrip“ klijus galima nuplauti šarminiu plovikliu, pvz., vandeniu praskiesta priemone „Kiilto Maalarinpesu“ (1 dalis priemonės 5 dalims vandens). Leiskite valikliui pradėti veikti, tada pašalinkite suminkštėjusius klijus rankomis ar mašina ir praskalaukite paviršių švariu vandeniu. Porėti paviršiai kaip lyginamasis mišinys ar statybinės plokštės, valymo metu gali būti pažeisti. Prieš nuvalydami „Kiilto ProGrip“ nuo senos dangos, įsitikinkite, kad danga atspari šarminiam plovikliui.

Porėti paviršiai gali būti gruntuoti skiestu „Kiilto Start Primer“ gruntu (1 dalis grunto 4 dalims vandens).

PAPILDOMA INFORMACIJA

Šiame produkto duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų atliktais bandymais ir praktinėmis žiniomis. Techniniai duomenys yra nustatyti standartinėmis sąlygomis. Dėl kintančių vietinių darbinių sąlygų ir būdų keičiasi produkto veikimas ir rezultatas. Kokybės valdymo sistema užtikrina aukštą produktų kokybę. Jei

GRINDŲ PAGRINDO	betonas: maks. 3,5 w-% arba 85 % RH
NAUDOJIMO TEMPERATŪRA	+18–25 °C
PADENGIMAS	Volelis trumpais šeriais: 6–10 m ² /l Įprasta plieno mentelė: 8–12 m ² /l
TANKIS/SANTYKINIS SVORIS	1,0 kg/l
RIŠIKLIO RŪŠIS	Akralato polimeras
DARBO LAIKAS	Susiformavus lipniai plėvelei išlieka lipnus.
PAKUOTĖS DYDŽIAI	5 l, 10 l
SANDĖLIAVIMAS	Neatidarytose talpyklose, esant temperatūrai virš +1 °C, 1 metus. Po ilgo saugojimo prieš naudojant išmaišyti.



produktas naudojamas netinkamai ar netinkamomis sąlygomis, kurios nuo mūsų nepriklauso, neprisiimame jokios atsakomybės. Todėl negalime būti laikomi atsakingi už galutinį rezultatą. Norint užtikrinti tinkamą produkto naudojimą, naudotojas turi susipažinti su darbo instrukcijų ir procedūrų vadovu, jei jie pateikiami, turiniu.

APLINKA IR SAUGUMAS

Vengti šviežio gaminio tiesioginio sąlyčio su oda, naudoti apsaugines pirštines. Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. Informacijos apie produkto ir pakuotės utilizavimą rasite adresu www.kiilto.lt.