

Kiilto Grip



Fiksaciniai klėjai visų rūšių nuimamoms grindų dangoms. Trumpas sukibimo laikas, susiformuoja nuolat lipni plėvelė. Jei reikia, dangą vėliau galima nuimti; klėjai lengvai nusiplauna.



LEED

CAN BE USED IN
NORDIC
SWAN
ECOLABELLED
BUILDINGS

- trumpas sukibimo laikas
- nuolat lipni plėvelė
- tepama voleliu arba mentele
- itin ekonomiškai, 6–12 m²/l

PANAUDOJIMO SRITIS

Fiksaciniai klėjai, skirti visų rūšių nuimamoms tekstilės ir vinilinėms grindų dangoms bei plytelėms sausose patalpose. Atitinka statybinių medžiagų emisijos klasę M1.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Pagrindas – lyginamasis mišinys, statybinės plokštės ar esama grindų danga – turi būti lygus, sausas ir be dulkių. Rekomenduojame išlyginti betoninį paviršių „Kiilto“ mažo šarmingumo išlyginamuoju mišiniu, kuris dėl ekstensyvaus šarminio drėgnumo sumažina dangos ar klijų pažeidimo riziką. Prieš montuodami įsitikinkite, kad esama grindų danga yra gerai prilipusi prie pagrindo, visi vaško likučiai yra pašalinti nuo paviršiaus ir pagrindas yra tinkamas klijuoti.

„Kiilto Grip“ ant paviršiaus tepkite tinkamu įrankiu. Naudojant volelį „Kiilto Grip“ galima atskiesti vandeniu, maks. 20 % svorio. Klijų plėvelės lipnumas priklauso nuo grindų porėtumo ir naudojamų klijų kiekio. Leiskite išdžiūti kol susiformuos lipni plėvelė, tuomet dangą klokite pagal gamintojo nurodymus. Grindų dangos montuojamos įprastai, bet prieš dengimą klijų paviršius turi būti lipnus. Laikykitės grindų dangos gamintojo nurodymų dėl tinkamo klijų kiekio.

„Kiilto Grip“ klėjus galima nuplauti šarminiu plovikliu, pvz., vandeniu praskiesta priemone „Kiilto Maalarinpesu“ (1 dalis priemonės 5 dalimis vandens). Leiskite pradėti veikti, tada pašalinkite suminkštėjusius klėjus rankomis ar mašina ir praskalaukite paviršių švriu vandeniu. Porėti paviršiai – lyginamasis mišinys ar statybinės plokštės – valymo metu gali būti pažeisti. Prieš nuvalydami „Kiilto Grip“ nuo senos dangos, įsitikinkite, kad danga atspari šarminiam plovikliui.

Porėti paviršiai gali būti gruntuojami skiestu „Kiilto Start Primer“ gruntu (1 dalis grunto ir 4 dalys vandens).

MENTELĖS DANTYTUMAS



Pajarito 64/A5 (1 mm)

GRINDŲ PAGRINDO	betonas: maks. 3,5 w-% arba 85 % RH
NAUDOJIMO TEMPERATŪRA	+18–25 °C
ATSPARUMAS ŠALČIUI	užšąla
PADENGIMAS	6-12 m²/l
TANKIS/SANTYKINIS SVORIS	apytikr. 1,2 kg/l
RIŠIKLIO RŪŠIS	Akriolato kopolimeras
PAKUOTĖS DYDŽIAI	10 l
SANDĖLIAVIMAS	Neatidarytose talpyklose, esant temperatūrai virš +1 °C, 1 metus. Po ilgo saugojimo prieš naudojant išmaišyti.

**PAPILDOMA INFORMACIJA**

Šiame produkto duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų atliktais bandymais ir praktinėmis žiniomis. Techniniai duomenys yra nustatyti standartinėmis sąlygomis. Dėl kintančių vietinių darbinių sąlygų ir būdų keičiasi produkto veikimas ir rezultatas. Kokybės valdymo sistema užtikrina aukštą produktų kokybę. Jei produktas naudojamas netinkamai ar netinkamomis sąlygomis, kurios nuo mūsų nepriklauso, nepriimame jokios atsakomybės. Todėl negalime būti laikomi atsakingi už galutinį rezultatą. Norint užtikrinti tinkamą produkto naudojimą, naudotojas turi susipažinti su darbo instrukcijų ir procedūrų vadovu, jei jie pateikiami, turiniu.

APLINKA IR SAUGUMAS

Vengti šviežio gaminio tiesioginio sąlyčio su oda, naudoti apsaugines pirštines. Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. Informacijos apie produkto ir pakuotės utilizavimą rasite adresu www.kiilto.lt.