

Kiilto Solid



PVAC pagrindo klijai su dideliu sausųjų medžiagų kiekiu. Tinka mozaikinio ir blokinio parketo dangai ir kamštinei garso izoliacijai. Priklausomai nuo parketo tipo, tinkami pagrindai yra pakankamai kietas betonas, grindų išlyginamasis mišinys arba fanera.



- mozaikinio parketo ir kamštinės garso izoliacijos klijavimui
- didelis sausųjų medžiagų kiekis

PANAUDOJIMO SRITIS


Mozaikinio parketo dangos ir kamštinės garso izoliacijos montavimui. Taip pat puikiai tinka klijuoti tvirtą blokinį parketą ant faneros, bet tik tada, jei taip pat taikomas mechaninis fiksavimas. Atitinka statybinių medžiagų emisijos klasę M1.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Tinkami paviršiai yra plienų tvirtintas betonas, fanera, plokštės, kamštinės lentos ir medinės grindys. Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, tolygus ir be dulkių ar kitų medžiagų, kurios gali trukdyti sukibimui. Jei reikia, betoninis pagrindas gali būti išlygintas mozaikinio parketo pagrindo išlyginimo mišiniu, pagamintu „Kiilto Oy“ (pavyzdžiui, „Fiberflex DF“).

Darbus reikia atlikti įprastoje kambario temperatūroje ir esant įprastai drėgmei. Leiskite parketo plokštėms ir klijams prisitaikyti prie įprastos kambario temperatūros ir drėgmės. Tepkite klijus tolygiai dantyta mente ant paviršiaus, kurį galima padengti parketu, kol klijų paviršius dar nesustingęs. Prispauskite parketo plokštės prie pagrindo. Patikrinkite, ar blogoji parketo pusė yra pilnai padengta klijais. Palikite 10–15 mm tarpą tarp tvirtų konstrukcijų, pvz. sienų ir parketo. Šlifuoti rekomenduojama ne anksčiau kaip po 3–6 dienų.

MENTELĖS DANTYTUMAS



PAPILDOMA INFORMACIJA

Šiame produkto duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų atliktais bandymais ir praktinėmis žiniomis. Techniniai duomenys yra nustatyti standartinėmis sąlygomis. Dėl kintančių vietinių darbinių sąlygų ir būdų keičiasi produkto veikimas ir rezultatas. Kokybės valdymo sistema užtikrina aukštą produktų kokybę. Jei produktas naudojamas netinkamai ar netinkamomis sąlygomis, kurios nuo mūsų nepriklauso, nepriisiame jokios atsakomybės. Todėl

GRINDŲ PAGRINDO	betonas: maks. 3,0 w-% arba 80 % RH medis: 8–12 %
ATVIRAS LAIKAS	apytikr. 20 min. (+20 °C, 50 % RH)
NAUDOJIMO TEMPERATŪRA	+18–25 °C
ATSPARUMAS ŠALČIUI	Užšla (klijų jungtis yra atspari šalčiui)
PADENGIMAS	1,7 m²/l
TANKIS/SANTYKINIS SVORIS	apytikr. 1,3 kg/l
RIŠIKLIO RŪŠIS	PVAC
PAKUOTĖS DYDŽIAI	15 l
SANDĖLIAVIMAS	Neatidarytose talpyklose, esant temperatūrai virš +1 °C, 18 mėn. Po ilgo saugojimo prieš naudojant išmaišyti.



negalime būti laikomi atsakingi už galutinį rezultatą. Norint užtikrinti tinkamą produkto naudojimą, naudotojas turi susipažinti su darbo instrukcijų ir procedūrų vadovo, jei jie pateikiami, turiniu.

APLINKA IR SAUGUMAS

Vengti šviežio gaminio tiesioginio sąlyčio su oda, naudoti apsaugines pirštines. Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. Informacijos apie produkto ir pakuotės utilizavimą rasite adresu www.kiilto.lt.